

リスタコート施工要領書

リスタコートハクリエキ

●特徴

素材・周辺部材を傷めずにリスタコートシリーズ全般の剥離を行うことができる。

●使用材料とその性能

○リスタコートハクリエキ

- ・用途 リスタコートシリーズ全般の剥離剤
- ・塗布可能面積 約20～30㎡/リットル
- ・素材自体を傷めずにリスタコートの剥離を行なうことができます。

●手順

① 前準備

リスタコートを除去したい箇所の被膜を、黒パッドもしくはスコッチメッシュであらかじめキズをつけておく。

- ・ハクリエキを染み込みやすくするため。

② リスタコートハクリエキの塗布

リスタコートを除去したい箇所に、ハクリエキの原液～3倍液（水で希釈する）をムラなく塗布する。

- ・剥離部分以外に、ハクリエキが付着しないように、飛び散り等に気をつける。また、箇所に応じて養生テープなどを使用すること。
- ・ハクリエキの塗布専用のモップを定めること。剥離に使用したモップで、コート剤・ワックスの塗布などをしないように十分注意して下さい。
- ・使用後の器具・小分けした容器など、リスタコートハクリエキが付着した道具類は、イソプロピルアルコール（IPA）などでよく洗浄して下さい。

③ ラップ

その上にビニールやポリフィルム等でラップし30分～3時間放置する。

- ・ラップ時は、中に空気が入らないようにフロアスキーなど空気抜いて、よく密着させて下さい。

④ 除去・水洗い

リスタコートが除去できたことを確認の上、黒パッドなどで擦りながら水洗いを十分に行なう。

⑤ 中和・拭き上げ

床に残った剥離剤成分を中和し、よく拭き上げる。

- ・中和→中拭き→仕上げ拭きの順番で行なって下さい。

中和…モップをクエン酸5%溶液につけて軽く絞り、施工面を拭き上げる。

中拭き…モップを水につけて固く絞り、施工面を拭き上げる。

仕上げ拭き…乾いたモップでカラ拭きする。

- ・モップは清潔なものを使い、こまめにすすぎながら拭き上げて下さい。

●注意事項

- ・ ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上採用下さい。また、実際に施工する前に必ず目立たない部分でテストし、施工面及び周辺部材への影響・仕上り具合をよく確認して下さい。
- ・ 取扱い後は手洗いを充分に行なって下さい。
- ・ 取り扱い中は皮膚に直接触れないようにし、必要に応じて防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・保護手袋・エプロン等を着用して下さい。
- ・ 施工面に汚れ等が付着したままでの使用は避けて下さい。
- ・ 開封後はできるだけ早く使い切るようにして下さい。やむを得ず発生した在庫品や余った材料は、子供の手の届かない30℃以下の冷暗所に密閉状態で保管して下さい。(品質保持期限：未開封で製造日より3ヵ月間)
- ・ 成分の蒸発などによる製品の変質を避ける為、使用するたびにこまめに蓋をして下さい。
- ・ 施工中および保管時は、本剤に異物（雨・ホコリ・他のリスタコート剤など）が混入しないよう注意して下さい。白濁・変質・品質劣化などの原因となり、リスタコートハクリエキが本来の機能を果たさなくなる恐れがあります。
- ・ 用途以外には使わないで下さい。
- ・ 材料注文・施工に際して、不明な点がありましたら、必ず弊社までご連絡・ご相談下さい。